

Keramická pasta ve spreji

Keramikpaste (Spray)

POPIS

Částečně syntetická univerzální mazací pasta bez obsahu kovů určená k použití v nejobtížnějších podmínkách. Částečně syntetický základový olej spolu s ověřenou technologií aditiv a nejmodernějšími tuhými mazadly z oblasti keramiky se špičkovými vlastnostmi vytváří velmi jakostní pastu pro univerzální použití.

VLASTNOSTI

- zabraňuje zadření a svaření stykových ploch za studena
- zabraňuje trhavým pohybům (Stick Slip)
- výborná odolnost vůči studené i teplé vodě a stříkací vodě
- není toxická
- neutrální vůči všem běžným těsnicím materiálům
- podmíněně odolná vůči organickým kyselinám a louhům
- zabraňuje pískání brzd
- snáší velmi vysoké tlaky

TECHNICKÁ DATA

Barva / vzhled	: bílá
Báze	: syntetické a minerální oleje
Zpevňovadlo	: anorganické zpevňovadlo a světlé pevné mazací látky
Bod skápnutí	: žádný
Teplotní rozpětí pro použití	
- jako mazací prostředek	: -40 – +200 °C, krátkodobě až +250 °C
- jako separační prostředek	: -40 – +1400 °C
Klidová penetrace	: cca 340
Viskozita základ. oleje při +40 °C	: cca 100 mm ² /s
Test-VKA mater./svarové zatížení	: 3800/4000 N DIN 51350.4
Šroubový test tření závitu	: 0,10 DIN 946
Press-Fit-Test (žádný trhavý smyk)	: 0,08 LFW-4
SRV (válec/deska; 450 N, 1.000 µm, 50 Hz, 2 hodiny) – součinitel tření	: 0,10 – 0,13 µm
Forma	: pasta
Zápach	: charakteristický

OBLAST POUŽITÍ

Používá se k mazání vysoce zatěžovaných kluzných povrchů všech druhů. Zvláště je vhodná pro nízké kluzné rychlosti a/nebo pro kmitavé pohyby. Dále pak pro šroubové, zástrčné a bajonetové spoje z ocele a neželezných kovů. Pro oddělování tepelně namáhaných dílů, např. u spalovacích motorů, turbín a automobilových brzdových systémů. Ochrana proti korozi na šroubech, čepech, kolíkách, přírubách, vřetenech a lícovaných spojích v rafinériích, ocelárnách, cementárnách a také v lodní dopravě a na zemědělských strojích.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Před použitím pasty musí být ošetřované součástky očištěné a zbavené usazenin, špíny a vlhkosti. V závislosti na oblasti a účelu použití nastříkat na očištěný povrch přiměřené množství pasty. Po odpaření rozpouštědla pasta získá své technické vlastnosti.

DOSTUPNÁ BALENÍ 400 ml sprejová dóza Obj. č. 3419 D-GB-I-E-P

