

KERAMICKÁ PASTA VE SPREJI SE ŠTĚTCEM

Keramikpaste (Pinseldose)

POPIS

Keramická pasta je částečně syntetická univerzální mazací pasta bez obsahu kovů určená k použití v nejobtížnějších podmínkách. Částečně syntetický základový olej spolu s ověřenou technologií aditiv a nejmodernějšími tuhými mazadly z oblasti keramiky se špičkovými vlastnostmi vytváří velmi jakostní pastu pro univerzální použití.

TECHNICKÁ DATA

Barva / vzhled	: bílá
Báze	: syntetické a minerální oleje
Zpevňovadlo	: anorganické zpevňovadlo a světlé pevné mazací látky
Teplotní rozpětí pro použití	: -40 – +1400 °C (jako separační pasta)
Klidová penetrace	: cca 340
Viskozita základ. oleje při +40 °C	: cca 100 mm ² /s
Test-VKA mater./svarové zatížení	: 3800/4000 N DIN 51350.4
Šroubový test tření závitu	: 0,10 DIN 946
Press-Fit-Test (žádný trhavý smyk)	: 0,08 LFW-4
SRV (válec/deska; 450 N, 1.000 µm, 50 Hz, 2 hodiny) – součinitel tření	: 0,10 – 0,13 µm

OBLAST POUŽITÍ

Používá se k mazání všech vysoce zatěžovaných kluzných povrchů. Zvláště pak vhodné pro nízké kluzné rychlosti a/nebo pro kmitavé pohyby. Dále pak pro šroubové, zástrčné a bajonetové spoje z ocelových a neželezných kovů. Pro oddělování tepelně namáhaných dílů, např. u spalovacích motorů, turbín a automobilových brzdových systémů. Ochrana proti korozi na šroubech, čepech, kolíkách, přírubách, vřetenech a lícovaných spojích v rafinériích, ocelárnách, cementárnách a také v lodní dopravě a zemědělství.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Před použitím pasty musí být díly očištěny a zbaveny usazenin, špíny a vlhkosti. Na očištěné plochy nanést pastu pomocí aplikačního štětce, případně pomocí štětce, kartáčku nebo textilie (nepouštějící vlákna). Množství aplikované pasty přizpůsobit konkrétnímu případu použití.

DOSTUPNÁ BALENÍ

200 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 3415 D-GB-I-E-P
200 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 2725 D-NL-F-GR-ARAB
200 ml	aerosolová dóza	Obj. č. 2365 GB-DK-FIN-N-S

